



Tuin- en landschapsarchitectuur

**Kant-en-klare voegmortel
voor bestratingen**

1-comp., gebruiksklaar, waterdoorlatend

GALABAU RJM-P 1K
GALABAU RJM-C 1K



GALABAU RJM-P 1K

Bestratingsvoegmortel 1K, kant-en-klaar

GALABAU RJM-P 1K is een kant-en-klare, waterdoorlatende voegmortel voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestratingen. Kan eenvoudig en zonder holle ruimtes in de voegen worden gewassen. Gemakkelijke reiniging van de nieuw aangelegde oppervlakken door watertolerante receptuur.

- Waterdoorlatend – met open poriën
- Zuurstofhardend
- Gebruiksklaar
- Vorstbestendig
- Verhindert onkruidgroei
- Geschikt voor veegmachines



zand*



steengrijs*



basalt*

Technische gegevens

Verpakking:	vacuümzak / PE-emmer
Inhoud:	15 kg
Leveringsvorm:	50 verpakkingen/pallet
Kleuren:	zand, steengrijs, basalt
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +30°C
Verwerkingstijd ¹⁾ :	ca. 30 minuten
Schijnbare dichtheid van de verse mortel:	1,8 kg/l
Drukvastheid na 7 dagen:	ca. 8 N/mm ²
Voegbreedte:	5 – 30 mm
Begaanbaar:	na ca. 24 uur
Volledig belastbaar:	na ca. 7 dagen

¹⁾ Bij +20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

GALABAU RJM-C 1K

Bestratingsvoegmortel keramiek 1K voor smalle voegen ≥ 2 mm, kant-en-klaar

GALABAU RJM-C 1K is een kant-en-klare, waterdoorlatende voegmortel voor keramische tegels, natuursteen en klinkerbestratingen. Kan eenvoudig en zonder holle ruimtes in de voegen worden gewassen. Gemakkelijke reiniging van de nieuw aangelegde oppervlakken door watertolerante receptuur. Erg geschikt voor voegbreedtes vanaf 2 mm.

- Waterdoorlatend – met open poriën
- Zuurstofhardend
- Gebruiksklaar
- Vorstbestendig
- Berijdbaar
- Verhindert onkruidgroei
- Geschikt voor veegmachines
- Voor voegbreedtes vanaf 2 mm



zand*



betongrijs*



leisteel*,

Technische gegevens

Verpakking:	vacuümzak / PE-emmer
Inhoud:	15 kg
Leveringsvorm:	50 verpakkingen/pallet
Kleuren:	zand, leisteel, betongrijs
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +30°C
Verwerkingstijd ¹⁾ :	ca. 40 minuten
Schijnbare dichtheid van de verse mortel:	1,8 kg/l
Drukvastheid na 7 dagen:	> 15 N/mm ²
Voegbreedte:	2 – 30 mm
Begaanbaar:	na ca. 24 uur
Volledig belastbaar:	na ca. 7 dagen

¹⁾ Bij +20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid.

* Druktechnische kleurafwijkingen mogelijk