

akurit KGP-FF

Kalkgipspleister vilt fijn

enkellagig vilt- en grondpleister voor alle dragende ondergronden

B5/50/2 conform EN 13279-1

- uitgesproken, gelijkvormige viltstructuur



Toepassingen

- geschikt voor keukens en badkamers in huis
- niet geschikt voor natte ruimtes, plaatsen met spatwater of garages
- op kleine oppervlakken ook met de hand verwerkbaar
- voor binnen

Eigenschappen

- dikkere lagen en egalisatie van oneffenheden in een laag mogelijk
- voor een gezond en evenwichtig woonklimaat
- ideale ondergrond voor verflagen
- praktisch krimpvrije uitharding
- mineraal
- brandklasse A1 - niet brandbaar

Samenstelling

- gips conform DIN EN 13279
- fijn gefractioneerd kalksteenbreekzand
- witkalkhydraat conform DIN EN 459-1
- additieven voor de regeling en verbetering van de verwerkings- en producteigenschappen

Ondergrond

Geschikte substraten

- draagkrachtig metselwerk
- normaal beton
- in de pleisterondergrond verankerde pleisterdrager

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, vlak, zuiver, belastbaar en zuigend zijn en vrij van resten, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.
- Voor de beoordeling van de gipssokkel moeten VOB/C DIN 18350, deel 3, DIN EN 13914-1/13914-2 en de gipsnorm DIN 18550-1/18550-2 in acht worden genomen.
- Het restvocht van betonnen ondergronden kan worden bepaald met de Darr-methode. Het mag niet hoger zijn dan 3,0 M-%.

Voorbehandling

- Glad of slecht zuigend metselwerk en betonnen ondergronden voorzien van een grondlaag met AKURIT GBK betoncontact.
- Sterk zuigende ondergrond voorbehandelen met AKURIT GAB absorptieremmend voorstrijkmiddel.

akurit KGP-FF

Kalkgipspleister vilt fijn

Verwerking

Temperatuur

- Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Mengen / Voorbereiden

- Bij machinale verwerking: toevoeging van water afstemmen op een verwerkbaar consistentie.
- Bij langere werkonderbrekingen pleistermachine en mortelslangen reinigen.
- Bij handmatig mengen eerst de hoeveelheid water die bij de technische gegevens opgegeven is in een schoon vat gieten en er daarna droge mortel in strooien. Zuiver leidingwater gebruiken.
- Materiaal met een geschikte mixer homogeen mengen tot er geen klonters meer zijn, kort laten rusten en vervolgens, evt. met verdere toevoeging van water, nogmaals oproeren en consistentie vakkundig afstemmen.
- Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Materiaal bij verwerking in één laag 10-15 mm laagdikte aanbrengen.
- Op sterk of ongelijk zuigende ondergronden in twee werkfasen in twee lagen nat op nat werken.
- Bij verwerking in meerdere lagen moet worden gewacht tot de telkenmale laatste laag is opgesteven tot op snijconsistentie. De daaropvolgende laag moet nat op nat worden aangebracht, vooraleer de voorgaande laag is uitgehard.
- Om uniforme oppervlakken te verkrijgen, oppervlak loodrecht en in een vlak trekken.
- Nadat het oppervlak voldoende is opgesteven met de trapezi-umlat nasnijden.
- Verdere uitharding afwachten en het oppervlak met het spons-schuurbord en veel water afsponzen.
- Oppervlak na voldoende wachttijd gebruiksklaar viltten.

Verwerkingstijd

- Pleisteroppervlakken kunnen binnen ca. 2,5 uur worden voltooid.
- Reeds opgesteven mortel mag niet meer met extra water worden verdund, vermengd of verder verwerkt.

Drogen / Hardend

- Hoge luchtvochtigheid in gesloten ruimtes vermijden. Verhoogde luchtvochtigheid moet na voltooiing van de pleisteruitvoering worden afgevoerd door regelmatige stootventilatie/dwarsventilatie.
- Daaropvolgende coating pas aanbrengen na volledige droging.

Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid

- Naargelang de daaropvolgende coating kunnen bijkomende maatregelen vereist zijn om de ondergrond voor te bereiden.
- Schilderen is mogelijk met siliconenhars- of dispersieverf als grond- en deklaag. Bij coating met dispersiesilicaatverf moet er vooraf een grondlaag worden aangebracht met dispersiesilicaatdiepgrondering.
- Geschikt als grondpleister voor het leggen van keramische tegels met een oppervlaktegewicht van maximaal 25 kg/m² incl. lijm.
- Voor een latere tegelbekleding mag het oppervlak van het basispleister niet worden gladgestreken of vervilt, maar moet het ruw worden ruw worden afgetroffeld.

Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aanwijzingen

- In binnenruimtes de verwarming met langzaam stijgende kamertemperatuur in werking stellen.

Leveringsvorm

- 25 kg/zak
- los in silo

Opslag

- Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren.
- In gesloten originele verpakking minstens 3 maanden na productiedatum te bewaren.

Verbruik / Opbrengst

- verbruik: ca. 11 kg/m² per 10 mm pleisterdikte
- opbrengst: ca. 23 l natte mortel per 25-kg-Zak
- opbrengst: ca. 910 l natte mortel per t

akurit KGP-FF

Kalkgipspleister vilt fijn

Technische gegevens

| | |
|--|-------------------------------------|
| Producttype | B5/50/2 conform DIN EN 13279-1 |
| Granulatie | 0 – 0,8 mm |
| Waterbehoefte | ca. 10,0 l per 25 kg/zak |
| Schijnbare dichtheid van vaste mortel | ca. 1,1 kg/dm ³ |
| Brandklasse | A1 |
| Drukvastheid | ≥ 2,0 N/mm ² |
| Waterdampdoorlaatbaarheid μ | 5/20 (tabelwaarde EN 1745) |
| Thermische geleidbaarheid | ≤ 0,45 W/(mK) (tabelwaarde EN 1745) |

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Veiligheids- en verwijderingsinstructies

Veiligheid

- Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.
- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

GIS-CODE

- Geen GIS-CODE beschikbaar.

Verwijdering

- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.
- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recyclen.
- Uitgeharde productresten mogen overeenkomstig de Europese afvalcatalogus onder afvalstoffencode 17 08 02 (bouwmaterialen op basis van gips, uitgezonderd die onder 17 08 01 vallen) worden afgevoerd.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de vermelde waarden en eigenschappen variëren. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.