

akurit MH grijs

Univerrsele hechtbrug

minerale hechtbrug

Normale pleistermortel GP CS IV conform EN 998-1

- universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen



Toepassingen

- pleisterhechtbrug op beton en XPS-R-isolatieplaten
- lijm mortel voor isolatiemateriaal binnen en buiten (niet gevelisolatiesystemen)
- om houtwol- en meerlagige cementplaten en mineraal gebonden platen te verlijmen
- viltpleister voor sokkels
- niet geschikt voor wapenings- en plamuurpleisterlagen
- voor buiten en binnen

Eigenschappen

- met verbeterde hechting
- goed te viltten
- machinaal verwerkbaar
- mineraal
- brandklasse A1 - niet brandbaar

Samenstelling

- grijs cement conform DIN EN 197-1
- witkalkhydraat conform DIN EN 459-1
- fijn gefractioneerd kalksteenbreekzand
- additieven voor betere hechting aan de ondergrond
- additieven voor de regeling en verbetering van de verwerkings- en producteigenschappen

Ondergrond

Geschikte substraten

- gladde of zwak zuigende ondergronden
- normaal beton
- draagkrachtig metselwerk
- XPS-, EPS- en steenwolisolatieplaten
- niet geschikt voor gipshoudende ondergronden

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, vlak, zuiver, belastbaar en zuigend zijn en vrij van resten, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.
- Voor de beoordeling van de gipssokkel moeten VOB/C DIN 18350, deel 3, DIN EN 13914-1/13914-2 en de gipsnorm DIN 18550-1/18550-2 in acht worden genomen.
- Het draagvermogen, vooral van oude pleisters en verf, moet nauwlettend worden gecontroleerd (bv. afscheurtest of roostersnede uitvoeren).
- Op het oppervlak van de ondergrond mag geen zichtbare waterfilm, waterdruppel of condenswater (oppervlaktecondens) aanwezig zijn.

Voorbehandling

- Niet-draagkrachtige coatings volledig verwijderen.
- Hardschuimplaten met gladde schuimhuid moeten worden opgeruwd.

akurit MH grijs

Univerrsele hechtbrug

Verwerking

Temperatuur

- Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Mengen / Voorbereiden

- Verwerkbaar met de hand en met gangbare pleistermachines.
- Bij handmatig mengen eerst de hoeveelheid water die bij de technische gegevens opgegeven is in een schoon vat gieten en er daarna droge mortel in strooien. Zuiver leidingwater gebruiken.
- Materiaal met een geschikte mixer homogeen mengen tot er geen klonters meer zijn, kort laten rusten en vervolgens, evt. met verdere toevoeging van water, nogmaals oproeren en consistentie vakkundig afstemmen.
- Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.
- Bij machinale verwerking: toevoeging van water afstemmen op een verwerkbaar consistentie.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Pleisterhechtbrug: materiaal met truweel met grove tanden, bv. 8 x 8 mm, optrekken. De morteldekking in de groeven moet minstens 2 mm bedragen. De volgende pleisterlaag kan worden aangebracht, zodra de hechtbrug voldoende doorhard is. Op mogelijke "vorming van sinterhuid" letten en hechtbrug na het opstijven opruwen (bv. met een grove bezem).
- Lijmen van isolatieplaten: de lijm wordt met de kamedmethode in één vlak over het volledige oppervlak van de ondergrond of met de punt-worstmethode aangebracht. Het aandeel lijmoppervlak moet minstens 40% bedragen. De opgekleefde isolatieplaten worden verder bewerkt, nadat de mortel naargelang de weersomstandigheden voldoende is uitgehard, echter ten vroegste na ca. 2-3 dagen.
- Viltpleister voor dunne lagen: materiaal over het volledige oppervlak in een dikte van ca. 3 mm optrekken en viltten, nadat het voldoende opgesteven is.
- Hechtpleister voor dunne lagen: materiaal in een pleisterdikte van 3-5 mm aanbrengen, vlak trekken en viltten, nadat het voldoende opgesteven is.
- Een laagdikte mag maximaal 5 mm dik zijn.

Verwerkingstijd

- ca. 60 minuten bij 20°C en 65% rel. luchtvochtigheid
- Reeds opgesteven mortel mag niet meer met extra water worden verdund, vermengd of verder verwerkt.

Drogen / Hardend

- Beschermen tegen te snelle wateronttrekking door zon, wind of tocht.

Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid

- Geschikt voor de daaropvolgende coating met kalk-, kalkcement- en cementpleister.
- Een verflaag is mogelijk met silicaat-, siliconenhars- en dispersieverf als grond- en deklaag.

Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aanwijzingen

- Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.
- In binnenruimtes de verwarming met langzaam stijgende kamertemperatuur in werking stellen.

Leveringsvorm

- 25 kg/zak
- los in silo

Opslag

- Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

Verbruik / Opbrengst

- verbruik:
 - ca. 5 kg/m² om te lijmen
 - ca. 6,3 kg/m² per 5 mm pleisterdikte als hechtbrug
- opbrengst: ca. 20 l natte mortel per 25-kg-Zak
- opbrengst: ca. 800 l natte mortel per t

akurit MH grijs

Univerrsele hechtbrug

Technische gegevens

Producttype	Normale pleistermortel GP
Categorie	CS IV
Schijnbare dichtheid van vaste mortel	ca. 1,5 kg/dm ³
Drukvastheid	≥ 6,0 N/mm ²
Hechttreksterkte	≥ 0,5 N/mm ²
Capillaire wateropname	W _{c0} conform EN 998-1
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	15/35 (tabelwaarde EN 1745)
thermische geleidbaarheid λ _{10,dry,mat.} voor P=50%	≤ 0,61 W/(mK) (tabelwaarde EN 1745)

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Veiligheids- en verwijderingsinstructies

Veiligheid

- Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.
- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

GIS-CODE

- ZP1 (cementhoudende producten, chromaatarm)

Verwijdering

- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.
- Uitgehard product verwijderen volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Niet in de riolering laten terechtkomen. Verwijderen van het uitgeharde product, zoals betonafval en betonslib. Afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus naargelang de herkomst: 17 01 01 (beton) of 10 13 14 (betonafval en betonslib).
- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recyclen.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de vermelde waarden en eigenschappen variëren. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.