

akurit WF Multifill ST

duurzaam elastisch afdichtingsmiddel voor voegen, zonder oplosmiddelen

- zeer goede hechteigenschappen, bepleisterbaar
- weers- en uv-bestendig



Toepassingen

- voor voegbreedtes tot maximaal 6 mm

Eigenschappen

- snelle uitharding
- nat-in-nat van toepassing

Ondergrond

Geschikte substraten

- Verfsystemen, metaal, glas, keramiek, niet-poreuze ondergrond en verschillende kunststoffen

Voorbehandling

- Op beton wordt het gebruik van een hechtprimer aangeraden.

Verwerking

Temperatuur

- Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Toepassing / Verwerking / Montage

- AKURIT WF Multifill ST aan één kant aanbrengen op het droge lijmoppervlak vrij van vet en stof.

Drogen / Hardend

- Uitharding 24 uur: ca. 4 mm
- Tijds aanduidingen hebben betrekking op +20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aanwijzingen

- Bij een hogere luchtvochtigheid of na het besproeien van de lijm met water is de tijd waarin een huid wordt gevormd aanzienlijk korter.
- Bij niet-homogene, verschillende ondergronden zouden echter eerst bereikbare hechttingswaarden moeten worden bepaald door een test.

Leveringsvorm

- 310 ml/patroon

akurit WF Multifill ST

Opslag

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.
- Beschermen tegen rechtstreekse bezonning.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

Verbruik / Opbrengst

- bereik: ca. 10 m met 5 mm voegbreedtee

Technische gegevens

Kleur	bruinbeige
Dichtheid	1,5 g/cm ³
Temperatuurbestendigheid, duurzaam	-40 °C tot +100 °C

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Veiligheids- en verwijderingsinstructies

Veiligheid

- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

Verwijdering

- Uitgeharde productresten mogen overeenkomstig de Duitse afvalwetgeving (Abfallverzeichnis-Verordnung) onder afvalstofcode 17 09 04 (gemengd bouw- en afbraakafval, uitgezonderd dat onder 17 09 01 en 17 09 02 en 17 09 03 valt) worden afgevoerd.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.