

akurit VARIO FS

Voegplamuur structuur

acrylaatafdichtingsmiddel met pleisterachtige structuur

- goede UV-bestendigheid
- kleur: wit



Toepassingen

- om voegen en aansluitingen van VARIO-dagkantelementen af te sluiten
- voor buiten en binnen

Eigenschappen

- geurarm

Ondergrond

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stof en resten, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.

Voorbehandling

- Lagen en verontreinigingen, bv. stof, sinterlagen, uitbloeiingen of resten van scheidingsmiddelen, die de hechting verminderen zorgvuldig verwijderen met geschikte ingrepen.
- Reinigen van niet-poreuze ondergrond: Reiniging met geschikte reinigingsmiddelen en schone, pluisvrije doek.
- Reinigen van poreuze ondergrond: Oppervlakken mechanisch, bv. met een stalen borstel of slijpschijf, reinigen van losse partikels.
- Zuigende minerale hechtvlakken zouden voor een betere hechting moeten worden bevochtigd met water.

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- Plamuurmassa met hand- of perslucht pistool gelijkmatig opspuiten, oppervlak met bevochtigd gereedschap aandrukken, vooraleer er zich een huid begint te vormen.
- Verontreinigingen in verse toestand verwijderen met water.

Verwerkingstijd

- Velvormingstijd: ca. 10 minuten
- Tijdsaanduidingen hebben betrekking op +23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid

- Overschilderbaar met AKURIT dispersieverf.

Leveringsvorm

- 310 ml/patroon

Opslag

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.

akurit VARIO FS

Voegplamuur structuur

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.