

Oplosmiddelvrije grondlaag voor minerale ondergronden

- rood gekleurd voor visuele controle
- inwerktijd: ca. 30 minuten



TOEPASSINGEN

- om de hechting van dikke bitumencoatings en reactieve afdichtingen op alle minerale ondergronden te verbeteren
- om het oppervlak van minerale ondergronden te verstevigen
- voor buiten en binnen

EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen
- gebruiksklaar
- rolbaar en smeerbaar
- verstevigt het substraat
- stofbinding
- waterafstotend
- dampopen
- rood gekleurd

ONDERGROND

Geschikte substraten	■ mineraal gebonden ondergronden
Toestand / controles	■ De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stof en resten, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen. ■ Pleister moet uitgehard zijn.
Voorbehandeling	■ Losse delen, stof en verontreinigingen die de hechting verminderen verwijderen.

VERWERKING

Temperatuur	■ Niet verwerken bij lucht- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C en wanneer er nachtvorst wordt verwacht alsook boven +30 °C, bij rechtstreekse bezonning en/of sterke wind.
Toepassing	■ quick-mix BGR grondlaag kan worden geschilderd of gerold. ■ De daaropvolgende dikke bitumencoating of ADR ALLES DICHT 2K reactieve afdichting kan ook in de nog matvochtige grondlaag (na ca. 30 minuten) worden aangebracht.
Drogen / Hardend	■ Lagere droogtijden hebben geen negatieve invloed op de hechting van de daaropvolgende coating, nieuwe vorming van stof moet echter worden vermeden. ■ Beschermen tegen ongunstige weersinvloeden (vorst, regen enz.).
Opmerkingen	■ Tijdens de bouwphase mag er geen water tussen de ondergrond en de grondlaag geraken.

LEVERINGSVORM

- 5 kg/bus
- 20 kg/bus

OPSLAG

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.

VERBRUIK / OPBRENGST

- verbruik: ca. 150 g/m²

VEILIGHEIDS- EN VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.
- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.