

# SE 50

## Fijn vloeibar dekvloer

**quick-mix**  
Een merk van **sievert**



**Vloeibare, snelhardende fijne dekvloer voor kleinschalige renovatiewerken tot 10 m<sup>2</sup> in laagdikte van 20 – 60 mm met tijdsnood**

CT-C25-F5 conform EN 13813 / DIN 18560

- extreem spanningsarm door de innovatieve SAFETEC®-technologie
- geschikt voor de rationele machinale verwerking
- gedeeltelijk tot 10 mm uitlopend bij hechtende dekvloeren
- na ca. 48 uur bedekbaar met keramische bedekkingen



### TOEPASSINGEN

- om verwarmde of onverwarmde cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren in één vlak over het volledige oppervlak op isolatie of scheidingslaag, betonnen ondergronden, oude keramische bedekkingen, droge dekvloeren en gietasfaltdekvloeren hechtend te egaliseren
- om watervoerende dunlaagverwarmingssystemen in te bedden
- geschikt als dekvloer voor vloerverwarming
- ondergrond voor vloerbedekking, zoals bv. tegels, natuursteen, parket, tapijt, enz.
- binnen en buiten, maar niet in permanent natte ruimtes

### EIGENSCHAPPEN

- erg emissiearm EC 1<sup>PLUS</sup>R conform GEV-EMICODE
- krimparm
- spanningsverminderend
- machinaal verwerkbaar
- vloeibaar
- snelhardend
- mineraal

### SAMENSTELLING

- cement conform DIN EN 197-1
- kwartsitische toeslagstoffen conform DIN EN 13139



### ONDERGROND

<b>Geschikte substraten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ dekvloeren van cement en calciumsulfaat, verwarmd en onverwarmd</li><li>■ beton</li><li>■ vast hechtende keramische bedekking</li><li>■ gietasfalt dekvloeren</li><li>■ droge dekvloer</li></ul>
<b>Toestand / controles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ De ondergrond moet droog, gereed om te bedekken, uitgehard, draagkrachtig, vrij van trillingen en scheuren, schoon en vrij van verontreinigingen en scheidingslagen van eender welke aard (bv. verf, olie enz.) zijn.</li><li>■ Cementdekvloer moet op het tijdstip van bedekking een restvocht hebben van <math>\leq 2,0</math> CM-% (onverwarmd) of <math>\leq 1,8</math> CM-% (verwarmd).</li><li>■ Calciumsulfaatdekvloeren moeten <math>\leq 0,5</math> CM-% restvocht hebben (verwarmd en onverwarmd).</li></ul>
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ De ondergrond moet van een grondlaag worden voorzien die de poriën sluit om het zuiggedrag te regelen.</li><li>■ Cementaire ondergrond moet vooraf "vers op vers" van een grondlaag worden voorzien, bv. met quick-mix H4 hechtbrug.</li><li>■ Calciumsulfaatdekvloeren moeten evt. worden geslepen en afgezogen. Dekvloeren van gietasfalt en calciumsulfaat moeten in één laag worden voorbehandeld met strasser PRIM EG epoxygrondering of in twee lagen met strasser PRIM ESA beschermende epoxycoating en worden afgestrooid met strasser PLUS GQS grof kwartszand. Na uitharding overtollig los zand grondig verwijderen.</li><li>■ Bij vloerverwarming of voortdurend doortrekkend vocht resp. bodemvochtigheid of niet in te schatten ondergrond, bv. in kelders, moet er worden voorbehandeld met strasser PRIM ESA beschermende epoxycoating.</li><li>■ Randisolatiestroken tegen muren en andere opgaande bouwelementen moet vakkundig conform DIN 18560 zijn aangebracht.</li><li>■ Op alle opgaande bouwelementen, zoals bv. muuraansluitingen, moet de strasser PLUS RDS randisolatiestrook zodanig worden aangebracht dat onderlopen uitgesloten is.</li><li>■ Reeds in de ondergrond aanwezige dilatatie-, bewegings- of gebouwscheidingsvoegen moeten in dezelfde volgorde door de volledige doorsnede van het systeem worden overgenomen.</li><li>■ Bij het plaatsen op isolatie moeten het volledige oppervlak en de randisolatiestroken bijkomend met folie worden afgeplakt, zodat er een gesloten kuip ontstaat.</li><li>■ Vochtgevoelige of kritieke ondergrond moet als bescherming tegen binnendringend vocht uit de fijne dekvloer of ter versteviging worden voorbehandeld met strasser PRIM EG epoxyharsgrondering of met strasser PRIM ESA beschermende epoxycoating.</li></ul>



### VERWERKING

<b>Temperatuur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Niet verwerken en laten uitdrogen bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5°C en wanneer er nachtvorst wordt verwacht alsook boven +35°C, bij rechtstreekse bezonning en/of sterke wind.</li></ul>
<b>Mengen / Voorbereiden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Inhoud van de zak mengen met zuiver leidingwater tot een vloeibare consistentie zonder klonters.</li><li>■ Hoeveelheid water ingieten en stevig mengen met een geschikte mixer.</li><li>■ De mortel na de rijpingstijd nogmaals kort oproeren.</li><li>■ Kan machinaal worden verwerkt met gepaste mengpompen.</li><li>■ Indien machinaal aangebracht moet de vloeimaat worden ingesteld volgens de leidraad Machinetechniek van strasser.</li><li>■ Vloeimaat: 28-33 cm</li><li>■ Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.</li></ul>
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Fijn vloeibare dekvloer op de voorbereide ondergrond gieten of machinaal pompen en met een rakel of pleisterspaan intensief inwassen en gelijkmatig verdelen tot de vereiste laagdikte bereikt is.</li><li>■ Het oppervlak moet vervolgens met een polijststang grondig worden bijgewerkt om het effen verloop van de mortel in één vlak te ondersteunen. 2 keer doorwerken onder een hoek van 90 graden verschoven levert de beste resultaten op.</li></ul>
<b>Verwerkingstijd</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ca. 45 minuten</li><li>■ Tijdsaanduidingen hebben betrekking op +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.</li><li>■ Reeds opgesteven mortel mag niet meer met extra water worden verdund, vermengd of verder verwerkt.</li></ul>
<b>Drogen / Hardend</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bij gebruik op vloerverwarming moet het noodzakelijk verwarmen tot de vloer kan worden bedekt gebeuren volgens het strasser opstookprotocol.</li><li>■ Wanneer de dekvloer klaar is om te bedekken, hangt af van de werfsituatie, de laagdikte, de omgevingstemperaturen en de daaropvolgende coating. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid versnellen, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen het proces.</li></ul>
<b>Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ In principe moet een vloerbedekking worden aangebracht.</li><li>■ De afgewerkte dekvloer moet wat de toestand van het oppervlak betreft vóór de daaropvolgende plaatsing van de vloerbedekking worden gecontroleerd volgens de regels van de techniek.</li><li>■ Het oppervlak moet vóór opname van de vloerbedekking worden geschuurd.</li><li>■ Na 48 uur klaar om met keramische tegels te worden bedekt. Voor dampdichte, vochtgevoelige bedekking, zoals bv. parket, moeten de richtlijnen van de fabrikant met betrekking tot het toegelaten gehalte restvocht worden opgevolgd.</li></ul>
<b>Gereedschapsreiniging</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.</li></ul>
<b>Opmerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Optimale vloeieigenschappen worden bereikt bij temperaturen &gt; 10°C. Bij lagere temperaturen is het vloeigedrag beperkt. In dat geval geen extra aanmaakwater toevoegen.</li><li>■ Bij gebruik als dekvloer voor vloerverwarming moet een bedekking boven de verwarmingsbuizen van minstens 20 mm tot maximaal 35 mm worden gerespecteerd.</li></ul>

### VERBRUIK / OPBRENGST

- verbruik: ca. 18 kg/m<sup>2</sup> per 10 mm laagdikte
- opbrengst: ca. 14 l natte mortel per 25 kg/zak

# SE 50

## Fijn vloeibar dekvloer

**quick-mix**  
Een merk van **sievert**



### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Producttype</b>	CT-C25-F5 conform DIN EN 13813/DIN 18560
<b>Granulatie</b>	0 – 4 mm
<b>Brandklasse</b>	A1 <sub>fl</sub> (niet brandbaar) conform DIN EN 13501
<b>Drukvastheid</b>	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>
<b>Buigtreksterkte</b>	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Laagdikte in de binding</b>	20-60 mm
<b>Laagdikte op scheidingslaag</b>	35-60 mm
<b>Mengtijd</b>	ca. 3 minuten
<b>Looptijd</b>	ca. 2 minuten
<b>Verwerkingstijd</b>	ca. 45 minuten
<b>Toegankelijkheid</b>	na ca. 1 dag als hechtende dekvloer, na ca. 2 dagen als dekvloer op isolatie of scheidingslaag
<b>Klaar voor bedekking met keramische tegels</b>	na ca. 48 uur

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden op een temperatuur van +20 °C en met een relatieve luchtvochtigheid van 60 % volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

### LEVERINGSVORM

- 25 kg/zak

### OPSLAG

- Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

### VEILIGHEIDS- EN VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

<b>Veiligheid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.</li><li>■ Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.</li></ul>
<b>GIS-CODE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ZP1 (cementhoudende producten, chromaatarm)</li></ul>
<b>Verwijdering</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwijdering volgens de officiële voorschriften.</li><li>■ Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.</li><li>■ Uitgehard product verwijderen volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Niet in de riolering laten terechtkomen. Verwijderen van het uitgeharde product, zoals betonafval en betonslib. Afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus naargelang de herkomst: 17 01 01 (beton) of 10 13 14 (betonafval en betonslib).</li></ul>

# SE 50

Fijn vloeibar dekvloer

**quick-mix**  
Een merk van **sievert**



---

## ALGEMENE AANWIJZINGEN

---

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de vermelde waarden en eigenschappen variëren. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.