



VLOEREN EGALISEREN EN REPAREREN

BRS Beton- en reparatieplamuur

cementplamuur



TECHNISCHE INFORMATIE

Granulatie	0 – 0,6 mm
Drukvastheid	≥ 20 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- vezelversterkt
- druvastheid: ≥ 20 N/mm²
- dikte van de aangebrachte laag: in één laag tot 15 mm, in meerdere lagen tot 30 mm
- gemakkelijk en vlot verwerkbaar
- zeer goed verwerkbaar boven het hoofd
- Vorstbestendig na uitharding
- begaan- en berijdbaar

TOEPASSINGEN

- om beton te herstellen en te plamuren
- Om voegen te vullen en betonoppervlakken, uitgebroken randen van trappen, beschadigde garagevloeren enz. te herstellen.
- geschikt als ondergrond voor minerale verf
- Voor muur, vloer en plafond
- voor buiten en binnen

KWALITEIT

- Mortelklasse M 20 in navolging van DIN EN 998-2
- hoogwaardige bindmiddelen conform DIN EN 197-1
- Veredeld
- chromaatarm

ONDERGROND

Het oppervlak dat van mortel moet worden voorzien, moet draagkrachtig, droog en niet vervormd zijn en vrij van stof, losse stukken, olie, vet en andere scheidingsmiddelen.

Ondergrond evt. voorbereiden door te zandstralen of met de hogedrukreiniger. Zuigende ondergronden moeten grondig worden voorbevochtigd. Evt. BRS als hechtbrug met een penseel of bezem inwerken en vers op vers coaten.

VERWERKING

Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Inhoud van de zak met een geschikte mixer of met de hand met zuiver water homogeen mengen tot er geen klonters meer zijn en het mengsel verwerkbaar is.

De mortel moet vers op vers en zonder holle ruimtes worden aangebracht door hem er met een truweel op te drukken. Mortel niet opgooien. BRS is geschikt voor enkele lagen van 1–15 mm dik. Bij grotere laagdiktes tot maximaal 30 mm kan in meerdere lagen worden gewerkt. De onderste laag moet daarbij opgeruwd en verhard zijn.

Aangemaakte mortel binnen een uur verwerken.

Vers verwerkte plamuur beschermen tegen te snelle uitdroging en vorst.

WATERBEHOEFTE/OPBRENGST

Verpakking	Waterbehoefte	Opbrengst:
10 kg/zak	ca. 1,7 l	ca. 6 l
25 kg/zak	ca. 4,5	ca. 14,5 l



VLOEREN EGALISEREN EN REPAREREN

BRS Beton- en reparatieplamuur

cementplamuur

VERBRUIK

verbruik: ca. 1,7 kg/m² per mm laagdikte

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 10 kg/zak
- 25 kg/zak

VERWIJDENRING

Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren. De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

24.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu