



METSELEN – PLEISTEREN – BETONNEREN

EB Dekvloerbeton

universeel bruikbare droge mortel voor beton- en dekvloerwerken



TECHNISCHE INFORMATIE

Producttype	CT-C25-F4
Granulatie	0 – 8 mm
Drukvastheid	≥ 25 N/mm ²

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- zeer emissiearm EC 1PLUSR
- na uitharding bestand tegen weersinvloeden en vorst
- gemakkelijk te mengen
- gemakkelijk verwerking

TOEPASSINGEN

- om fijne betonnen bouwelementen en fundamenteën te vervaardigen
- om dekvloerconstructies conform DIN 18560 te vervaardigen
- Voor fijne betonnen elementen, platen, afrasteringspalen, lateien van ramen en deuren enz.
- Als vloer voor kelders, garages, werkplaatsen enz.
- voor buiten en binnen

KWALITEIT

- entspricht B 25 gemäß DIN 1045, C 25/30 XC4 XF1 XA1 gemäß DIN EN 206, Estrich CT-C25-F4 gemäß DIN EN 13813
- hoogwaardige bindmiddelen conform DIN EN 197-1
- gegradeerde gesteentekorrel conform DIN EN 13139
- Veredeld
- laag chromaat

ONDERGROND

De ondergrond moet een droog oppervlak hebben, vorstvrij, draagkrachtig en schoon zijn en vrij van gelijk welke verontreinigingen en scheidingslagen (bv. verflagen, bekistingsolie).

Ondergrond grondig voorbevochtigen, maar plasvorming vermijden.

VERWERKING

Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C.

Inhoud van de zak met een geschikte mixer of met de hand met zuiver water homogeen mengen tot er geen klonters meer zijn en het mengsel verwerkbaar is. Consistentie: aardvochtig tot licht plastisch. Bij gebruik als dekvloer voor vloerverwarming moet het product worden verbeterd met quick-mix Elastic Emulsion EMU in de verhouding van 1 deel EMU:1 deel water.

Beton onmiddellijk na het mengen verwerken. Om de homogeniteit van het beton te verbeteren, intensief verdichten, bv. door de bekisting te porren of te kloppen. Bij verwerking als zwevende dekvloer moet de laag minstens 3,5 cm dik worden aangebracht.

Afgewerkte betonnen bouwelementen of oppervlakken moeten minstens 7 dagen vochtig worden gehouden en worden beschermd tegen te snelle uitdroging en ongunstige weersinvloeden, zoals bv. vorst, tocht, rechtstreekse bezonning en slagregen.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

WATERBEHOEFTE/OPBRENGST

Verpakking	Waterbehoefte	Opbrengst:
10 kg/zak	ca. 1,0–1,2	ca. 5 l
25 kg/zak	ca. 3,0–3,5	ca. 12,5 l



METSELEN – PLEISTEREN – BETONNEREN

EB Dekvloerbeton

universeel bruikbare droge mortel voor beton- en dekvloerwerken

VERBRUIK

verbruik: ca. 20 kg/m² per 10 mm laagdikte

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

Wij raden aan het product binnen 12 maanden na de productiedatum te gebruiken.

LEVERINGSVORM

- 10 kg/zak
- 25 kg/zak

AANWIJZING

Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

25.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu