



METSELEN – PLEISTEREN – BETONNEREN

MGB Mortel voor glazen bouwstenen

Speciale metselmortel



TECHNISCHE INFORMATIE

Producttype Normale metselmortel

Drukvastheid $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- kleur: grijs
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4242
- na uitharding bestand tegen weersinvloeden en vorst
- Goed standvermogen
- gemakkelijk verwerking

TOEPASSINGEN

- om glazen bouwstenen en zwak of niet-zuigende keramische klinkers te metselen
- voor buiten en binnen

KWALITEIT

- gecontroleerde kwaliteit
- hoogwaardige bindmiddelen conform DIN EN 197-1
- minerale toeslagstoffen conform DIN EN 13139
- chromaatarm
- Veredeld

VERWERKING

Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C.

Tijdens de verwerking geen extra water toevoegen, anders kunnen er kleurverschillen ontstaan. Materiaal met een geschikte mixer homogeen mengen tot er geen klonters meer zijn, kort laten rusten en vervolgens, evt. met verdere toevoeging van water, nogmaals oproeren en consistentie vakkundig afstemmen.

Alle stootvoegen en lintvoegen moeten volledig en zonder holle ruimtes worden opgevuld met mortel. Uitlopende mortel breekt niet af. Hij kan met een truweel worden afgestroken. Noodzakelijke wapening zoals betonstaal volledig in metselen.

Aangemaakte mortel binnen 2 uur verwerken.

Voor het voegen achteraf raden wij quick-mix FUBR voegbreed (ook gekleurd leverbaar) aan.

WATERBEHOEFTE/OPBRENGST

Verpakking	Waterbehoefte	Opbrengst:
10 kg/zak	ca. 1,0	ca. 6 l
25 kg/zak	ca. 2,5 l	ca. 15 l

VERBRUIK

verbruik: naargelang het steenformaat en de voegbreedte. Bij een voegbreedte van ca. 1 cm (8 cm dikke glassteenmuur) is per meter ca. 1,2 l (2 kg) mortel nodig.

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 10 kg/zak
- 25 kg/zak

AANWIJZING

Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.



METSELEN – PLEISTEREN – BETONNEREN

MGB Mortel voor glazen bouwstenen

Speciale metselmortel

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

27.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu