



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTA Natuursteentapijt afdichting

dichtingsmortel en hechtbrug voor quick-mix NST natuursteentapijt



EIGENSCHAPPEN

- gemakkelijk verwerking

TOEPASSINGEN

- geschikt voor vochtige en natte ruimtes
- hechtbrug bij niet-zuigende ondergronden
- Voor muur en vloer
- voor binnen en buiten

ONDERGROND

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stof en resten, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.

Bij niet-zuigende ondergronden (bv. tegels, glad bekist beton) quick-mix natuursteentapijt afdichting met een pleisterspaan op de ondergrond trekken (opkrabben) waardoor een sterke hechting wordt bereikt. Sterk zuigende ondergronden eerst voorvochtigen. Oneffen ondergronden eerst egaliseren.

VERWERKING

Aanbrengen als afdichting gebeurt in 2 lagen met een kwast of pleisterspaan. Nadat de 1e laag aangebracht is, moet er een droogtijd van minstens 8 uur worden gerespecteerd. De totale laag moet minstens 2 mm dik zijn.

De afdichting ca. 2 tot 3 dagen laten drogen, vooraleer quick-mix natuursteentapijt wordt aangebracht. Het verse materiaal moet worden beschermd tegen vocht tot het volledig uitgehard is. Bij een niet-zuigende ondergrond quick-mix natuursteentapijt afdichting met een pleisterspaan hoorbaar opkrabben (krabplamuur) om een contactlaag te verkrijgen. De krabplamuur moet volledig uitgedroogd zijn vóór de daaropvolgende laag quick-mix natuursteentapijt afdichting. Tot dan beschermen tegen vocht.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

VERBRUIK

verbruik: 6 kg voor ca. 1,75 m²

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 6 kg/zak

VERWIJDENRING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTA Natuursteentapijt afdichting

dichtingsmortel en hechtbrug voor quick-mix NST natuursteentapijt

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

24.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu