



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTB Natuursteentapijt vloerbindmiddel

gebruiksklaar bindmiddel voor gebruik voor quick-mix natuursteentapijt



EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen

TOEPASSINGEN

- door het mengen met quick-mix NST natuursteentapijt ontstaat een lichtechte en slijtvaste vloercoating
- bruikbaar op betonvloeren, dekvloeren en vloertegels
- Op vloeren
- voor binnen en buiten

ONDERGROND

Bruikbaar op betonvloeren, dekvloeren en vloertegels.

De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig, vormstabiel, schoon en vrij zijn van verontreinigingen die de hechting verminderen.

Zuigende ondergronden voorbehandelen met quick-mix natuursteentapijt vloergrondlaag. Niet-zuigende ondergronden, zoals oude tegelbedekkingen, moeten van krabplamuur van quick-mix natuursteentapijt afdichting worden voorzien.

VERWERKING

Niet verwerken en laten uitharden bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +10°C en wanneer er nachtvorst wordt verwacht alsook boven +30°C, bij rechtstreekse bezonning, sterk opgewarmde ondergronden en/of sterke wind.

De inhoud zonder resten in de emmer quick-mix natuursteentapijt laten lopen en stevig mengen met een langzaam draaiende mixer.

Het mengsel in een laag van 8 mm dik op de voorbereide ondergrond grof verdelen met een rakel en daarna verdichten met een pleisterspaan.

De verwerkingstijd bedraagt ca. 75 minuten.

Tegen vocht beschermen tot het volledig droog is.

Na ca. 8 uur is het vloeroppervlak voorzichtig begaanbaar en na ca. 2 dagen uitgehard en belastbaar.

Gereedschap en machines onmiddellijk na gebruik reinigen met verdunner.

VERBRUIK

verbruik: 1 kg voor ca. 20 kg NST natuursteentapijt (ca. 1,75 m²)

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 1 kg/doos

VERWIJDENRING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.

Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTB Natuursteentapijt vloerbindmiddel

gebruiksklaar bindmiddel voor gebruik voor quick-mix natuursteentapijt

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

24.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu