



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTW Natuursteentapijt muurbindmiddel

gebruiksklaar bindmiddel voor gebruik voor quick-mix natuursteentapijt



EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen

TOEPASSINGEN

- door het mengen met quick-mix NST natuursteentapijt ontstaat een lichtechte en slijtvaste muurcoating
- verstevigt als grondlaag het oppervlak van het bouw materiaal en vormt een draagkrachtige onderlaag voor daaropvolgende lagen
- ook bruikbaar als grondlaag
- Op muren
- voor binnen en buiten

ONDERGROND

Geschikt voor ondergronden zoals beton, pleistermortel, gipspleister, cellenbeton o.d.

De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig, vormstabiel, schoon en vrij zijn van verontreinigingen die de hechting verminderen.

Oneffen ondergronden eerst egaliseren.

VERWERKING

Niet verwerken en laten uitharden bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +10°C en wanneer er nachtvorst wordt verwacht alsook boven +30°C, bij rechtstreekse bezonning, sterk opgewarmde ondergronden en/of sterke wind.

Voor gebruik als grondlaag 0,5 kg in een schone emmer gieten en met een penseel/rol dun aanbrengen op de ondergrond. Slechts zoveel bindmiddel aanbrengen als er tot aan de velvorming met quick-mix natuursteentapijt kan worden verwerkt. Als bindmiddel de resterende 2,5 kg in de emmer van 20 kg quick-mix natuursteentapijt laten lopen en stevig mengen met een langzaam draaiende mixer. Gebruik steeds in combinatie met quick-mix natuursteentapijt vaste muur. Het mengsel met een pleisterspaan in een laag van ca. 8 mm vers op vers in de eerder aangebrachte grondlaag inwerken, gelijkmatig verdelen en gladstrijken.

De verwerkingstijd bedraagt ca. 60 minuten.

Tegen vocht beschermen tot het volledig droog is.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water. Niet geschikt voor permanent natte ruimtes.

VERBRUIK

verbruik:

Grondlaag: 0,5 kg voor ca. 1,75 m²

Bindmiddel: 2,5 kg voor ca. 1,75 m²

OPSLAG

Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.

LEVERINGSVORM

- 3 kg/emmer

VERWIJDENRING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NSTW Natuursteentapijt muurbindmiddel

gebruiksklaar bindmiddel voor gebruik voor quick-mix natuursteentapijt

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

24.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu