



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

SP Witte universele plamuurmassa

Witte universele plamuurmassa



TECHNISCHE INFORMATIE

Granulatie	0 – 0,3 mm
Kleur	wit
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge witheidsgraad voorkomt doorschijnen bij behang en verf
- Speciaal wit cement
- gemakkelijk verwerking
- Grote hechting en vulkracht
- na uitharding bestand tegen weersinvloeden en vorst
- Hoge witheidsgraad voorkomt doorschijnen bij behang en verf

TOEPASSINGEN

- Om scheuren en gaten te dichten en om oneffenheden in pleister, metselwerk en beton weg te werken
- voor buiten en binnen

KWALITEIT

- gecontroleerde kwaliteit

ONDERGROND

De ondergrond grondig reinigen van losse stukken en stof en goed voorbevochtigen. Scheidingsmiddelen en verfresten moeten worden verwijderd.

VERWERKING

Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

1 kg poeder in ca. 0,2 l zuiver water strooien en mengen tot het smeug is en er geen klonters meer zijn.

quick-mix plamuurmassa aanbrengen met een truweel of plamuurmes. De overgangen dichtsmere met een vochtig penseel.

Het gemengde product kan ca. 30 minuten worden verwerkt.

Beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden (regen, sterke wind, rechtstreekse bezonning).

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

VERBRUIK

verbruik: ca. 1,3 kg/m² per mm laagdikte

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 4 kg/zak
- 8 kg/zak

VERWIJDENRING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

SP Witte universele plamuurmassa

Witte universele plamuurmassa

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

25.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu