

AKURIT GG

Wapeningsweefsel grof

stysteemweefsel voor AKURIT gevelisolatiesystemen

- alkalibestendig
- maasbreedte: ca. 8 x 8 mm
- gewicht: ca. 210 g/m²



Toepassingen

- wapeningsweefsel voor steenstripsystemen
- om in te bedden in over het volledige oppervlak aangebracht weefsel- of wapeningsplamuur
- voor het versterken van de wapeningslaag in gebieden waar het risico van een botsing bestaat

Eigenschappen

- hoogste scheurvastheid
- zeer alkalibestendig
- versterkt gipsrooster
- eenvoudige en kreukvrije verwerking

Leveringsvorm

- 55 m²/rol

Verbruik/Opbrengst

- verbruik: ca. 1,1 m²/m²

Technische gegevens

Maaswijdte	8 x 8 mm
Basisgewicht	ca. 210 g/m ²
Scheurvastheid	≥ 2,4 kN / 5 cm

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.