

AKURIT GM

Wapeningsweefsel middel

stroomweefsel voor AKURIT gevelisolatie- en pleistersystemen

- alkalibestendig
- maasbreedte: ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



Toepassingen

- om in te bedden in over het volledige oppervlak aangebracht weefsel- of wapeningsplamuur
- voor binnen en buiten

Eigenschappen

- getest volgens ETAG
- antislip afwerking
- hoge scheurvastheid
- alkalibestendig
- kleur: wit met rode markeringsstrepen

Verbruik/Opbrengst

- verbruik: ca. 1,1 m²/m²

Technische gegevens

Maaswijdte	6 x 6 mm
Basisgewicht	≥ 155 g/m ²
Scheurvastheid	≥ 1,75 kN / 5 cm

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.