



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

DDBA Doucheafdichtingsbaan

Afdichtingsbaan met vliescoating aan weerszijden

**TECHNISCHE INFORMATIE**

Kleur	Rood
Materiaaldikte	0,35 mm
Lengte	5,0 m
Breed	1,0 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- zeer scheurvast
- waterdampremmend
- Goede hechting met cementaire dunbedmortel en vloeibare compoundafdichtingen
- Gemakkelijk te verwerken en erg geschikt voor snelle afdichtingen
- abestand tegen veroudering
- alkalibestendig

TOEPASSINGEN

- Voor afdichting onder keramische bedekkingen en bij niet-drukkend water in natte ruimtes, badkamers en op balkons en terrassen, geschikt op de kant die naar het water gericht is
- Voor muur en vloer
- voor binnen en buiten

ONDERGROND

Geschikt voor ondergronden, zoals verwarmde en onverwarmde dekvloeren, beton, metselwerk, cellenbeton en pleister evenals gipskarton en gipsvezelplaten die voldoende hard zijn.

De ondergrond moet vast, draagkrachtig en zo vlak mogelijk zijn. Er moet rekening worden gehouden met het restvocht van de ondergrond.

Vervuilingen met olie, vet of andere scheidingsmiddelen moeten worden verwijderd. Gaten en kleine scheuren moeten vooraf worden hersteld met quick-mix betonreparatiemortel.

VERWERKING

Product vóór verwerking op maat snijden met een mes of schaar.

quick-mix flexlijm, flexlijm Maxiflex of snellijm met een vertanding van 4 mm op het oppervlak trekken, de doucheafdichtingsbaan in het verse mortelbed leggen en met een strijkbord over het volledige oppervlak aandrukken. De voegen van de afzonderlijke doucheafdichtingsbanen verlijmen met quick-mix doucheafdichting. Zorg hierbij absoluut voor een overlapping van minstens 5 cm. Buisdoorvoeren moeten met quick-mix muurmanchetten worden afgedicht. Voor hoeken en muur- resp. vloeraansluitingen staan quick-mix doucheafdichtingshoeken en de quick-mix doucheafdichtingsband te uwer beschikking. De quick-mix doucheafdichting in de eerste laag op de ondergrond aanbrengen en quick-mix muurmanchet, doucheafdichtingshoeken en doucheafdichtingsband in de nog verse doucheafdichting leggen. Door quick-mix doucheafdichting een tweede en derde keer aan te brengen, worden alle componenten vast in het systeem geïntegreerd. quick-mix doucheafdichtingsbaan kan niet als slijtlaag worden ingezet. De gelegde baan moet met keramische bedekkingen worden bedekt.

Voor de daaropvolgende verlijming van tegels en natuursteenbedekkingen raden wij quick-mix flexlijm of natuursteenlijm flexibel aan.

VERBRUIK

verbruik: ca. 1,05 m² per m² legoppervlakte

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

DDBA Doucheafdichtingsbaan

Afdichtingsbaan met vliescoating aan weerszijden

LEVERINGSVORM

- 5 m²/rol

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

05.10.2023

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu