



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

DDB Doucheafdichtingsband

Duurzaam elastische afdichtband op basis van synthetisch rubber met weefselwapening



TECHNISCHE INFORMATIE

Breedte	120 mm
Materiaaldikte	0,60 mm
Diffusie-equivalente luchtlaagdikte (SD-waarde)	5 m
Barstdruk	> 3 bar
Transversale verlenging	230 %
Longitudinale uitbreiding	25 %
Temperatuurbestendigheid, duurzaam	-20°C tot +90°C
Kleur	grijs

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting met alle afdichtingsmaterialen onder tegels
- Uitstekende weefselrand aan weerszijden
- Waterdicht en langdurig elastisch
- siliconenbestendig

TOEPASSINGEN

- Om hoeken te vormen en voegen te overbruggen volgens ZDB-gegevensblad in compoundafdichtingen
- in een getest systeem met de composietafdichting quick-mix DAD douchekit
- Voor alle vochtbelastingsklassen volgens ZDB-gegevensblad en A, B en C volgens het algemeen keuringsattest van het bouwen woningtoezicht

ONDERGROND

De voorbehandeling van de ondergrond is afhankelijk van de soort en de toestand van de ondergrond en het voorziene afdichtingssysteem. Er moet een geschikte grondlaag worden aangebracht. Zuigende ondergronden moeten worden voorzien van een grondlaag met quick-mix universele grondlaag UG-EMU. Gladde, niet-zuigende oppervlakken (bv. oude tegelbedekkingen) moeten grondig worden gereinigd en voorbehandeld met quick-mix kwartsgrondlaag QUG. Calciumsulfaatgebonden ondergronden (bv. gipspleister, anhydriet dekvloeren) moeten principe worden voorzien van quick-mix universele grondlaag UG-EMU. De quick-mix universele grondlaag UG-EMU en de quick-mix kwartsgrondlaag QUG moeten volledig droog zijn, vooraleer de doucheafdichting DAD aan te brengen. Nadat de grondlaag droog is, wordt een strook die ca. 5 cm breder is dan de afdichtband ingesmeerd met de doucheafdichting DAD.

VERWERKING

De afdichtband op de vereiste lengte snijden en in de nog verse afdichting leggen die als hechtprimer fungeert. Zorg ervoor dat de doucheafdichtbanden minstens 5 cm overlappen. Oneffenheden of verschuivingen kunnen met een pleisterspaan worden aangedrukt. Vervolgens 2 tot 3 lagen in een vlak aanbrengen en de doucheafdichtband volledig met het materiaal bewerken.

Voor de daaropvolgende verlijming van tegels en natuursteenbedekkingen raden wij quick-mix flexlijm of natuursteenlijm flexibel aan.

OPSLAG

Koel, droog en conform de vereisten opslaan.



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

DDB Doucheafdichtingsband

Duurzaam elastische afdichtband op basis van synthetisch rubber met weefselwapening

LEVERINGSVORM

- 5 m/rol
- 50 m/rol

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

29.09.2023

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu