



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

FFU Tegelvoeg flexibel

Flexibele, cementgebonden, minerale, hydraulisch verhardende voeginwasmortel



TECHNISCHE INFORMATIE

Voegbreedte	2 – 15 mm
Looptijd	ca. 3 minuten
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten
Toegankelijkheid	na ca. 3 uur
Belastbaarheid	na ca. 24 uur

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Snelhardend
- Na uitharding bestand tegen weersinvloeden en vorst
- Bevat weerbestendige, licht- en cementechte kleuropigmenten
- mineraal

TOEPASSINGEN

- Om keramische vloer- en muurbekledingen te voegen
- Voor voegbreedtes van ca. 2–15 mm
- Erg geschikt voor oppervlakken met water- en thermische belasting, zoals bv. in douches en badkamers, op balkons en terrassen
- Voor keramische bedekkingen op vloerverwarming, droge dekvloer, gipskarton- en gipsvezelplaten en prefabbeton
- Voor muur en vloer
- voor binnen en buiten

KWALITEIT

- Voldoet aan de eisen van CG 2 WA conform DIN EN 13888 voor cementaire voegmortel met een bijzonder hoge slijtbestendigheid en lagere wateropname
- gecontroleerde kwaliteit

ONDERGROND

Om verkleuringen uit te sluiten, moet de ondergrond vóór het voegen goed uitgedroogd zijn. De te dichten voegen moeten vrij zijn van vastzetmortel of lijm. Ongelijkmatig diepe en verschillend sterk zuigende voegen kunnen ertoe leiden dat de voegmortel ongelijkmatig uitdroogt en vlekken vertoont. quick-mix tegelvoeg flexibel enkel gebruiken op tegels met gesloten poriën, zoals bv. tegels, fijn gres, mozaïek, verkleuringsongevoelige natuursteen enz. Bij normaal verhardende tegelijm mag ten vroegste 2 dagen na het zetten worden begonnen met voegen. Bij quick-mix flexlijm na 12 uur (muur) resp. 24 uur (vloer), bij quick-mix snellijm na ca. 2 uur.



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

FFU Tegelvoeg flexibel

Flexibele, cementgebonden, minerale, hydraulisch verhardende voeginwasmortel

VERWERKING

Niet verwerken en laten drogen en uitharden bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5°C en wanneer er nachtvorst wordt verwacht alsook boven +25°C, bij rechtstreekse bezonning, sterk opgewarmde ondergrond en/of sterke wind.

Trockenmörtel in sauberes Wasser einstreuen und mit geeignetem Mischwerkzeug/Rührgerät zu einer geschmeidigen Konsistenz anrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kurz durchrühren und innerhalb von ca. 30 Minuten verarbeiten. Saugende Beläge sind vor dem Ausfügen unbedingt vorzunässen.

Den Fugenmörtel diagonal zum Fugenverlauf mit geeignetem Hartgummibrett oder Gummischieber oberflächenbündig einbringen. Kein trockenes Pulver aufstreuen. Nach dem Anziehen des Fugenmörtels (Fingerprobe) ist der Plattenbelag mit einem festen und feuchten Schwamm zu reinigen. Hierbei ist darauf zu achten, dass kein Auswaschen der Fugen erfolgt. Um eine dichte und feste Fuge, sowie vollständige Abbindung zu erzielen, sollte der Belag anschließend noch mal nachgefeuchtet werden (z. B. Sprühflasche oder Schwamm etc.). Insbesondere bei hohen Temperaturen besteht die Gefahr einer zu schnellen Austrocknung.

Frische Fugen vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) schützen, ggf. durch zeitlich begrenztes Abdecken mit einer Folie. Der verfugte Belag ist nach ca. 3 Stunden begehbar und nach 24 Stunden belastbar.

Bei poliertem Feinsteinzeug können sich Farbpigmente in den eventuell vorhandenen Mikroporen in der Oberfläche der Platten festsetzen. Deshalb ist von einem starken Farbkontrast zwischen Fliese und Fuge abzuraten. Im Zweifelsfall ist eine Probeverfugung durchführen bzw. eine Musterfläche anzulegen. Saure Substanzen können je nach Konzentration zementäre Fugenmörtel angreifen und zerstören. Deswegen sind beim Einsatz von sauren Reinigern die Anwendungsvorschriften der Reinigungsmittelhersteller genau einzuhalten. Vor der Verwendung von sauren Reinigern ist die zu reinigende Fläche mit Wasser vorzunässen und nach der Reinigung sofort mit ausreichend Wasser nachzuspülen. Anmischverhältnis gleichhalten, sonst sind Farbunterschiede möglich. Für eine zu verfugende Fläche Material der gleichen Charge verwenden. Ungleichmäßig angemischtes Material, Restfeuchte im Untergrund bzw. unterschiedlich saugende Untergründe und Fliesenflanken können Farbveränderungen hervorrufen.

WATERBEHOEFTE

Verpakking	Kleur	Waterbehoefte
1 kg/zak	grijs	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	grijs	ca. 1,3–1,5
15 kg/zak	grijs	ca. 3,9–4,5
1 kg/zak	wit	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	wit	ca. 1,3–1,5
15 kg/zak	wit	ca. 3,9–4,5
1 kg/zak	zilvergrijs	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	zilvergrijs	ca. 1,3–1,5
15 kg/zak	zilvergrijs	ca. 3,9–4,5
1 kg/zak	beige	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	beige	ca. 1,3–1,5
1 kg/zak	bruin	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	bruin	ca. 1,3–1,5
1 kg/zak	basalt	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	basalt	ca. 1,3–1,5
1 kg/zak	antraciet	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	antraciet	ca. 1,3–1,5
1 kg/zak	manhattan	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	manhattan	ca. 1,3–1,5
1 kg/zak	cementgrijs	ca. 0,25–0,3
5 kg/zak	cementgrijs	ca. 1,3–1,5

VERBRUIK

Tegelformaat	Voegbreedte ca.	Verbruik ca.:
10 × 10 × 0,5 cm	3 mm	0,5 kg/m ²
15 × 15 × 0,5 cm	3 mm	0,4 kg/m ²
30 × 30 × 1,0 cm	5 mm	0,5 kg/m ²
60 × 60 × 1,0 cm	5 mm	0,3 kg/m ²

De opbrengst hangt af van het tegelformaat, de voegbreedte en de voegdiepte.



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

FFU Tegelvoeg flexibel

Flexibele, cementgebonden, minerale, hydraulisch verhardende voeginwasmortel

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 1 kg/zak
- 5 kg/zak
- 15 kg/zak

AANWIJZING

Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

29.09.2023

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu