



PUTZEN

TG Diepgrondering

Sneldrogende diepgrondering zonder oplosmiddelen



TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid ca. 1,01 g/cm³

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Werkt verstevend
- Licht roze gekleurd voor visuele controle
- waterdampdoorlatend

TOEPASSINGEN

- Om het zuiggedrag van minerale ondergrond te regelen
- Om licht zandende, minerale ondergrond te versteven
- voor binnen en buiten

ONDERGROND

Minerale bouwmaterialen, zoals pleister, beton, metselwerk, plamuurmassa, gipskartonplaten enz., zijn geschikte ondergronden.

De ondergrond moet schoon, droog, zuigend en vorstvrij zijn. Losse stukken en oude verf moeten zonder resten worden verwijderd. Lijmverf moet worden afgewassen.

VERWERKING

Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Product goed oproeren vóór gebruik.

Product onverdund met een borstel, penseel, rol of geschikt spuitapparaat aanbrengen over het volledige oppervlak van de ondergrond.

De droogtijd hangt af van het zuigvermogen van de ondergrond, van de temperatuur van het bouwelement en de omgeving en van de luchtvochtigheid. De noodzakelijke veegvaste droogtijd voor verdere bewerking bedraagt bij sterk zuigende ondergronden ca. 2-4 uur, bij zwak zuigende oppervlakken maximaal 1 dag.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

VERBRUIK

Verbruik: ca. 0,1 – 0,2 l/m², naargelang het zuigvermogen en de structuur van de ondergrond

OPSLAG

Koel, vorstvrij en droog bewaren in de fabriek gesloten originele verpakking.

LEVERINGSVORM

- 1 l/fles
- 5 l/bus

VERWIJDERING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.



PUTZEN

TG Diepgrondering

Sneldrogende diepgrondering zonder oplosmiddelen

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

05.10.2023

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu