



VAN EEN GRONDLAAG VOORZIEN – REPAREREN – VERBETEREN

UG-EMU Universele grondlaag

Grondlaag voor quick-mix Sicher+Plan egalisatiemassa en quick-mix tegellijm



TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid ca. 1,05 g/cm³

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen
- Waterdicht
- verzepingsbestendig
- Taai elastisch

TOEPASSINGEN

- Voor een betere hechting en verlijming
- Als bijkomende verbetering voor cementgebonden mortel en tegellijm
- Om de vorming van luchtbellen of het indikken van egalisatiemiddelen op absorberende ondergronden te voorkomen.
- Voor muur en vloer
- voor binnen en buiten

ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, droog en zuigend zijn en vrij van scheuren en vorst.

Losse stukken en oude verf moeten zonder resten worden verwijderd.

VERWERKING

Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Gebruik als grondlaag:

zuigende oppervlakken, zoals mineraal pleister, cellenbeton, gipspleister, gipskarton, beton, verwarmde en onverwarmde cement- en anhydriet dekvloer, droge dekvloer, Sicher + Plan (SP) egalisatiemassa, over het volledige oppervlak van een onverdunde universele grondlaag voorzien.

Mogelijke aanbrengvarianten zijn: vers op vers, goed gedroogd (ca. 2 uur naargelang het zuiggedrag van de ondergrond en het weer) en uitgedroogd (ca. 24 uur naargelang het zuiggedrag van de ondergrond en het weer). De respectieve aanbrengvariant is terug te vinden op het technisch gegevensblad van het aan te brengen product.

Gebruik als verbetering/additief:

Met betrekking tot de volledige hoeveelheid aanmaakwater gelden de volgende mengverhoudingen:

2 delen UG-EMU + 1 deel water bij cementgebonden tegellijm
1 deel UG-EMU + 1 deel water bij mortel

Verwerkingstijd: ca. 30 minuten.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

VERBRUIK

Verbruik: ca. 0,1 – 0,2 l/m², naargelang het zuigvermogen en de structuur van de ondergrond

OPSLAG

Koel, vorstvrij en droog bewaren in de fabriek gesloten originele verpakking.

LEVERINGSVORM

- 1 l/fles
- 5 l/emmer



VAN EEN GRONDLAAG VOORZIEN – REPAREREN – VERBETEREN

UG-EMU Universele grondlaag

Grondlaag voor quick-mix Sicher+Plan egalisatiemassa en quick-mix tegellijm

VERWIJDERING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd.

Geschikte beschermende werkkleding dragen.

VOS-gehalte:

EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/h): 30 g/l

Dit product bevat maximaal 16 g/l VOS.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

05.10.2023

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu